

## AQUACAL NATUREL

### Badigeon de chaux

#### CARACTERISTIQUES ET DOMAINES D'APPLICATION

**AQUACAL NATUREL** est un badigeon mural de chaux aérienne, de carbonate de calcium micronisé, d'adjuvants végétaux et de 3 % d'additifs organiques d'origine animale ou végétale. Après application il réagit à l'anhydride carbonique présent dans l'atmosphère et génère du carbonate de calcium micro cristallin.

La présence de stabilisants organique lui confère une excellente adhérence sur tout support minéral. **AQUACAL NATUREL** laisse respirer le support car sa structure micro cristalline générée par la cristallisation du carbonate de calcium ne modifie pas la porosité de l'enduit. Grâce à une alcalinité élevée à la nature inorganique du revêtement, **AQUACAL NATUREL** est particulièrement résistant aux moisissures et aux champignons. Outre ces caractéristiques **AQUACAL NATUREL** offre des effets esthétiques et chromatiques de grand relief.

#### MODE D'EMPLOI PREPARATION DU SUPPORT

Le produit doit être appliqué exclusivement sur enduits à base de chaux, propres pas pré vernis. Humidifier la surface à traiter avec de l'eau, un jour auparavant

#### APPLICATION

**AQUACAL NATUREL** s'applique directement sur les supports minéraux (pierre, brique, chaux...). Sur les autres supports (placo, béton, ciment...) est conseillée l'application d'une couche d'adhérence **MATERIA M4**.

Ce produit prêt à l'emploi est thixotropique : mélanger soigneusement. La présence éventuelle d'une partie liquide en surface ne compromet en rien la qualité du produit: dans ce cas, mettre le liquide à part et mélanger en ne rajoutant que la quantité de liquide nécessaire pour obtenir la densité désirée.

**AQUACAL NATUREL** s'applique à la brosse en deux couches croisées l'une après l'autre. Eviter d'appliquer **AQUACAL NATUREL** à des températures susceptibles de descendre en dessous de 5°C. Dans les 48 heures qui suivent l'application, protéger les surfaces traitées de la pluie battante. Après usage, nettoyer immédiatement les outils à grande eau.

#### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Poids spécifique : 1.58 kg/l ± 0.10  
Extrait sec : 55 % ± 0.10

#### CONSOMMATION

Pour une application convenable la consommation moyenne et l'épaisseur sont les suivantes :

Consommation (kg/m<sup>2</sup>) : 0.600  
Epaisseur : 0.250

**AQUACAL NATUREL** peut être utilisé en « eau forte » avec une dilution importante en fonction de l'effet de transparence désiré.

#### CONDITIONNEMENT ET COLORIS

**AQUACAL NATUREL** est livré en bidons de 5 et 20 kg dans les coloris du nuancier. Les teintes du nuancier sont réalisées avec des oxydes. Ce qui leur confère une excellente tenue aux UV. Stocker le produit dans son emballage d'origine et à une température comprise entre 5°C et 30°C. Utiliser de préférence 6 mois au plus tard après la date de fabrication.

**ATTENTION** : Le PH de **AQUACAL NATUREL** est fortement basique: éviter tout contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection. En cas de contact, laver soigneusement à l'eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

- Les informations ci-dessus ne tiennent pas compte des conditions d'emploi effectives, et sont fournies à titre purement indicatif.